XPS-Kleber 280

Клей для крепления плит из экструдированного пенополистирола и устройства базового штукатурного слоя

Область применения:

Клей для крепления плит из экструдированного пенополистирола и устройства базового штукатурного слоя
Предназначен для выполнения армированного базового штукатурного слоя и приклеивания экструдированных пенополистирольных плит в системах Kreisel Turbo.
Для наружных работ

Основные свойства:

Водостойкая
Морозостойкая
Гидрофобная
Паропроницаемая
Высокая адгезия

Состав:

- Портландцемент
- Минеральные заполнители
- Модифицирующие добавки

Нанесение:



Условия выполнения работ:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Необходимо применять полный комплект материалов, входящих в фасадную систему.
Недопустимо проведение работ во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при большом освещении облицовки солнцем без специальных заслонов, ограничивающих воздействие атмосферных явлений.

Подготовка основания:

Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно исправить шпатлевочно-ремонтным раствором. Раствор в ремонтируемом месте должен быть высохшим и схватившимся.
При неровностях основания необходимо выровнять ремонтной смесью Reparaturmörtel 427, а поверхности с остатками сколотой штукатурки с недостаточной прочностью сцепления заполнить цементной штукатуркой Putzmörtel 560.
Сильно впитывающие и пыльные основания загрунтовать Tiefgrund LMF 301.

Приготовление смеси:

Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды, перемешивая вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов, до получения однородной массы.
Оставить на время для дозревания, составляющее 5 минут, и снова тщательно перемешать. В случае необходимости использования части упаковки, всю сухую смесь тщательно перемешать, ибо во время транспортировки могло произойти разделение составляющих. Затвердевшую массу не разбавлять водой, и не смешивать со свежим материалом.

Нанесение:

Монтаж теплоизоляционных плит: При приклеивании теплоизоляционных плит необходимо нанести поруию раствора и равномерно распределить зубчатым шпателем.На неровных основаниях клей нужно наносить ленточно-точечным способом. После накладывания состава, плиту неза-

XPS-Kleber 280

Клей для крепления плит из экструдированного пенополистирола и устройства базового штукатурного слоя

медлительно приложить к стене и прижать до получения ровной поверхности с соседними плитами. Не осуществлять монтаж плит при атмосферных осадках, при сильном ветре и прямом воздействии солнечных лучей.
Устройство армированного базового штукатурного слоя: К проведению дальнейших работ можно приступать не ранее, чем через 3 суток с момента приклеивания теплоизоляционных плит. Раствор необходимо наносить на поверхность плит равномерными полосами, шириной равной ширине применяемой фасадной стеклосетки, и протянуть раствор зубчатым шпателем. На подготовленный слой наложить полоску стеклосетки, затем утопить ее и ровно зашпатлевать до полного закрытия сетки.

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Хранение: 12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

Нормативный документ: ГОСТ 31357 - 2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия"

Упаковка
Количество единиц упаковки на паллете
- 25 kg, 42 ед./ящик

	0.8 mm
	5 - 6 kg/m²
Насыпная плотность	ок. 1,31 г/см^3
Адгезия к бетонному основанию	≥ 1,5 МПа (через 28 суток)
Адгезия к экструдированному пенополистиролу	≥ 0,2 МПа
Коэффициент паропроницаемости	0,012 мг/(м*ч*Па)
Марка по морозостойкости	F 75
Время пригодности к применению после затворения водой	ок. 30 минут (при температуре 20оС)
Расход	5 - 6 кг/м^2

XPS-Kleber 280

Клей для крепления плит из экструдированного пенополистирола и устройства базового штукатурного слоя

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.