



Klej Dyspersyjny 111

Дисперсионный клей

Область применения:	Дисперсионный клей Многофункциональный дисперсионный клей в виде готовой к применению густой пасты белого цвета. Для внутренних и наружных работ.
Основные свойства:	Водонепроницаемая Морозостойкая Тонкослойная Эластичная
Состав:	• Водная полимерная дисперсия • Минеральные заполнители • Модифицирующие добавки
Нанесение:	
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Внутренние бетонные основания должны быть уложены не менее, чем за 3 месяца до начала работ, штукатурка и цементная стяжка не ранее 4 недель, ангидритовая стяжка - не ранее 2 недель.
Подготовка основания:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Бетонные основания должны быть выдержаны не менее 6 месяцев до начала работ, штукатурки и цементные стяжки - не менее 4 недель, ангидритовые стяжки - не менее 2 недель. Неровности основания рекомендуется выровнять с использованием ремонтно-шпатлевочного состава Reparaturmörtel 427. Сильно и неравномерно увлажненные основания, а также пылеобразующие основания грунтовать средством Tiefgrund-LMF 301.
Типы оснований:	Бетоны, железобетоны: грунтовать Gruntobet 310. Гипсовые штукатурки, гипсово-известковые, известковые, цементно-известковые и известковые штукатурки: грунтовать Tiefgrund LMF 301 Стяжки цементные: грунтовать Tiefgrund LMF 301 Стяжки ангидритовые: отшлифовать, очистить и грунтовать Tiefgrund-LMF 301 ГКЛ: грунтовать Tiefgrund LMF 301 Элементы из ячеистого бетона: двукратное грунтование TIEFGRUND-LMF 301 Старая керамическая плитка и масляные краски: Очистить и сделать контактный слой клеем Elasti Multi 104 или грунтовкой Gruntobet 310. Гидроизоляции, полимерно-цементные смеси: без дополнительного грунтования Базовый слой в системах теплоизоляции (СФТК): без дополнительного грунтования ОСБ, ДСП, МДФ: отшлифовать, очистить и не грунтовать
Приготовление смеси:	Находящуюся в емкости массу тщательно перемешать дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов. При необходимости допускается скорректировать консистенцию путем добавления небольшого количества воды.
Нанесение:	Приготовленный раствор следует накладывать на стальной шпатель, и, используя прямой край шпателя, нанести на основание тонким слоем, сильно прижимая. Далее нанести более толстый слой раствора, протягивая его зубчатым краем, под углом 45 - 60°. Большая часть поверхности, должна быть подготовлена к возможности укладывания плитки, чтобы не было увеличено время открытого высыхания клеевого раствора.



Klej Dyspersyjny 111

Дисперсионный клей

Плитка приклеивается таким образом, чтобы следующая прикладывалась как можно ближе к предыдущей, и потом передвигается так, чтобы возник межплиточный шов соответствующей ширины. **Не смачивать плитку водой перед приклеиванием!**

Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
Нормативный документ:	EN 12004+A1
Упаковка	• 7 kg, 80 ведро/палета
Количество единиц упаковки на паллете	• 15 kg, 33 ведро/палета

	1.7 - 5.5 kg/m ²
Плотность	ок. 1,7 г/см ³
Адгезия к бетонному основанию	≥ 1 МПа (через 28 суток, в воздушно-сухой среде)
Адгезия к бетонному основанию	≥ 0,5 МПа (через 28 суток, в водной среде)
Адгезия к бетонному основанию	≥ 1 МПа (через 28 суток, после теплового старения)
Адгезия к бетонному основанию	≥ 1 МПа (через 28 суток, при высоких температурах)
Открытое время	более 30 минут
Размер зубьев шпателя	3 - 10 мм
Максимальная толщина слоя	5 мм
Время корректировки положения плитки	более 20 минут
Возможность хождения	через 24 часа
Возможность затирки швов	через 48 часов
Расход	1,7 кг/м ² (при длине боковины плитки до 5 см и для шпателя с размером зубьев 3 мм)
Расход	2,2 кг/м ² (при длине боковины плитки от 5 см до 10 см и для шпателя с размером зубьев 4 мм)
Расход	3,4 кг/м ² (при длине боковины плитки от 10 см до 20 см и для шпателя с размером зубьев 6 мм)



Klej Dyspersyjny 111

Дисперсионный клей

Расход	4,4 кг/м ² или 5,5 кг/м ² (при длине боковины плитки более 20 см и для шпателя с размером зубьев 8 мм и 10 мм соответственно)
--------	---

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.