



Uni Multi 101

Плиточный клей для внутренних работ

Область применения:	Плиточный клей для внутренних работ Предназначен для приклеивания настенной и напольной керамической плитки в жилищном строительстве к стабильным, устойчивым к скалыванию основаниям с высокой адгезией из обычных бетонов, бетонов с легким заполнителем, ячеистых бетонов, цементных и цементно-известковых штукатурок, цементных стяжек. Для внутренних работ
Основные свойства:	Водостойкая Для тонкослойного нанесения Экономичная
Состав:	• Портландцемент • Минеральные заполнители • Модифицирующие добавки
Нанесение:	       
Условия выполнения работ:	Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений. Внутренние бетонные основания должны быть уложены не менее, чем за 6 месяцев до начала работ, а штукатурка и цементная стяжка не менее 4 недель.
Подготовка основания:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Неровности основания рекомендуется выровнять с использованием ремонтно-шпатлевочного состава Reparaturmörtel 427. Неровные поверхности полов рекомендуется выровнять самовыравнивающейся массой Flissenbodenspachtel 410. Все полы, без учета их восприимчивости, грунтовать соответствующими средствами.
Типы оснований:	Бетонные основания: Зашпаклевать эластичным клеем, например Elasti Multi 104. Штукатурка цементно-известковая: грунтовать Tiefgrund LMF 301 Стяжки цементные: грунтовать Tiefgrund LMF 301 Элементы из ячеистого бетона: двукратное грунтование TIEFGRUND-LMF 301 Силикатные блоки: грунтовать Tiefgrund LMF 301
Приготовление смеси:	Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды, перемешивая вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов, до получения однородной массы. Оставить на время для созревания, составляющее 5 минут, и снова тщательно перемешать. В случае необходимости использования части упаковки, всю сухую смесь тщательно перемешать, ибо во время транспортировки могло произойти разделение составляющих. Затвердевшую массу не разбавлять водой, и не смешивать со свежим материалом.



Uni Multi 101

Плиточный клей для внутренних работ

Нанесение:	Приготовленный раствор следует накладывать на стальной шпатель, и, используя прямой край шпателя, нанести на основание тонким слоем, сильно прижимая. Далее нанести более толстый слой раствора, протягивая его зубчатым краем, под углом 45 - 60°. Большая часть поверхности, должна быть подготовлена к возможности укладки плитки, чтобы не было увеличено время открытого высыхания клеевого раствора. Плитка приклеивается таким образом, чтобы следующая прикладывалась как можно ближе к предыдущей, и потом передвигается так, чтобы возник межплиточный шов соответствующей ширины. Не смачивать плитку водой перед приклеиванием!
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
Нормативный документ:	ГОСТ 31357 - 2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия"
Упаковка	• 25 kg, 42 ЕН/Pal.
Количество единиц упаковки на паллете	

	0.8 mm
	1.6 - 5.4 kg/m ²
Насыпная плотность	ок. 1,7 г/см ³
Адгезия к бетонному основанию	≥ 0,5 МПа (через 28 суток)
Сползание	≤ 0,5 мм
Размер зубьев шпателя	3 - 10 мм
Максимальная толщина слоя	5 мм
Время пригодности к применению после затворения водой	ок. 2 часов (при температуре 20°C)
Открытое время	до 10 минут
Время корректировки положения плитки	до 5 минут



Uni Multi 101

Плиточный клей для внутренних работ

Возможность хождения	через 24 часа
Возможность затирки швов	через 48 часов
Расход	ок. 1,4 кг/м ² (на 1 мм толщины слоя)

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.