



Putzmörtel 560

Цементно-известковая штука турка

Область применения:	Цементно-известковая штукатурка Предназначена для выполнения традиционных штукатурных покрытий на стенах и перекрытиях из бетона, керамических, песчано-известковых, бетонных элементов, легких бетонов. Для ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.
Основные свойства:	Водостойкая Морозостойкая Высокая адгезия Высокая прочность
Состав:	• Портландцемент • Гидратная известь • Минеральные заполнители • Модифицирующие добавки
Нанесение:	
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.
Подготовка основания:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Основание должно быть выдержано не менее 2 – 3 месяца для кирпичных стен и 4 – 6 месяцев для бетонных стен и элементов. Сильно впитывающие и пыльные основания грунтовать Tiefgrund LMF 301.
Типы оснований:	Керамические блоки и кирпичи: выполнить набрызг Бетоны, железобетоны: грунтовать Gruntobet 310. Элементы из ячеистого бетона: грунтовать Gruntobet 310. Силикатные блоки: грунтовать Gruntobet 310.
Приготовление смеси:	Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды, перемешивая вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов, до получения однородной массы. Оставить на время для дозревания, составляющее 5 минут, и снова тщательно перемешать. В случае необходимости использования части упаковки, всю сухую смесь тщательно перемешать, ибо во время транспортировки могло произойти разделение составляющих. Затвердевшую массу не разбавлять водой, и не смешивать со свежим материалом.
Нанесение:	В зависимости от вида штукатурки раствор наносится непосредственно на поверхность основания или на предварительно выполненное грунтовочное штукатурное покрытие. При выполнении двухслойной штукатурки раствор наносится равномерно на предварительно наложенный подкладочный слой (уже схватившийся, но еще не затвердевший, т.е. через 6-12 часов после нанесения) и выровнять.



Putzmörtel 560

Цементно-известковая штука турка

На эту штукатурку можно наносить гипсовую гладь или тонкослойную высококачественную штукатурку. При выполнении трехслойной штукатурки на схватившийся (но не затвердевший) подкладочный слой необходимо нанести слой глади (финишной шпатлевки).

Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
Нормативный документ:	ГОСТ 31357 - 2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия"
Упаковка Количество единиц упаковки на паллете	• 25 kg, 42 ЕН/Pal.

	max. 2 mm
Расход	1,84 кг/м ² (на 1 мм толщины слоя)
Фракция заполнителя	до 2 мм
Прочность на сжатие	1,5 - 5,0 МПа (через 28 суток)
Предел прочности при изгибе	≥ 1 МПа (через 28 суток)
Теплопроводность	0,6 Вт/м·°C
Общая рекомендованная толщина слоя	8 - 25 мм
Объемная плотность	ок. 1,75 г/см ³
Адгезия к бетонному основанию	≥ 0,2 МПа
Коэффициент паропроницаемости	0,087 мг/(м*час*Па)
Время пригодности к применению после затворения водой	ок. 3 часов (при температуре 20°C)
Марка по морозостойкости	F 50



Putzmörtel 560

Цементно-известковая штука турка

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.