EK MultiPaint

МОЮЩАЯСЯ

Краска белая акриловая водно-дисперсионная

1,5; 7; 14 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моющаяся водно-дисперсионная краска для стен и потолков предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих жилых, подсобных и административных помещений, требующих регулярной влажной уборки (кухня, прихожая, детская комната и др.). Может наноситься на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные, а также деревянные, гипсокартонные, древесностружечные и древесноволокнистые основания внутри помещений. Рекомендована для окраски в детских учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. Краска быстросохнущая. При высыхании образует паропроницаемое, не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания, защищающее от проникновения влаги и стойкое к моющим веществам. Для избежания повреждения поверхности очистку проводить неабразивными нейтральными моющими средствами при помощи мягкого материала. После очистки поверхность необходимо промыть водой. Краска не горюча. Возможно нанесение на металлические предварительно загрунтованные основания. Не допускается применение на поверхностях, имеющих прямой долговременный контакт с водой. Может колероваться в цвета RAL и NCS.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая влагостойкость и стойкость к истиранию
- Маскирует легкие неровности основания
- Пригодна для детских комнат

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, предварительно обработанным, не осыпающимся. Новые поверхности очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности рекомендуется предварительно обработать окрашиваемую поверхность акриловым грунтом. Краска наносится на конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. В случае необходимости механическая обработка должна быть выполнена до начала окрашивания

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Краска наносится валиком, кистью или краскораспылителем. Расход краски при нанесении одного слоя составляет 150-250 г/м^2 в зависимости от цвета краски и качества основания. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить акриловым грунтом глубокого проникновения EK GS300 DEEP или EK GS300 TIEFENGRUND (не более 2 %) до необходимой малярной вязкости. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. Время высыхания одного слоя краски составляет не более 1 часа при нормальных условиях (температура воздуха +20 °С, влажность воздуха не более 85 %). Нанесение второго слоя краски возможно через 12 часов после нанесения первого. Качественное покрытие, способное нести нагрузку, образуется за 24 часа при комнатной температуре. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие не формируется, если температура в течение суток опускается ниже +5 °С, а влажность воздуха превышает 85 %. Возможна колеровка краски или смешение краски различных цветов друг с другом с целью получения индивидуального оттенка.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Краска экологически-, пожаро- и взрывобезопасна. Не предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Беречь от детей. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды. По окончании работ инструмент и руки промыть теплой водой. Тару из-под краски упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Краска хранится и транспортируется при температуре воздуха не ниже +5 °С в оригинальной таре предприятия-производителя. Стойкость к замораживанию при температурах до -20 °С и оттаиванию при хранении не менее 5 циклов. Оттаивание краски должно происходить при комнатной температуре (не допускать нагрева). Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1 слоя не более, 1 часа.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Матовая.

РАСХОД КРАСКИ

150-250 г/м^2

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краско-распылитель.

КОЛЕРОВКА

Колеруется в цвета RAL и NCS

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Стойкость к замораживанию и оттаиванию не менее, 5 циклов.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

От -40 до +50 °С

ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

От +5 до +30 °С

СОСТАВ

Акриловая эмульсия, наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

EK CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
Нижегородская область, Богородский район,
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru